Matrix voor thermische materialen

Maegis

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084270.0 CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

VEGANOX

			Katoen	Acrylic/ Vlas	Canvas	Tricot	Comb. Katoen-Polyester	Polyester	Polyamide	Nylon	Leer	Zijde	Spinacker	Afstotende behandeling	Tegen doorbloeden,migratie	Elastan/ stretch	Temperatuur	Tijd	Druk	Verwijderen	Soort plotter mesje	Drager	Wasbaarheid	Rollengte	30 cm	50 cm	75 cm	150 cm
Chemica Revolution Lowtemp	(Oeko-tex Class I & 2)	Semi-matte (dun 75 µ) met een medium klevende drager, leverbaar in 41 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	140°–120°C	140°C – 5 sec. of low temp 120°C–20 sec.	Medium tot hoog	warm	45	YES	YES	20 mtr.	●	●	●	●
Chemica Hotmark Superflex		Matte PU flex (Ultra dun soft 55 µ) medium zelfklevende drager, leverbaar in 46 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°–175°C	15–20 sec.	Medium tot hoog	koud	45	YES	YES	20 mtr.	●	●	●	●
Chemica Allmark Superflex Nylon		Matte PU flex voor Nylon producten medium zelfklevende drager, leverbaar in 4 kleuren, 50 µ.								●	●		●				130°–140°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	20 mtr.	●	●		
Chemica Hotmark Superflex Gold & Silver		Matte PU flex medium klevende drager product in goud en zilver, 50 µ	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°–175°C	15–20 sec.	Medium tot hoog	koud	45	YES	YES	20 mtr.	●	●		
Chemica Hotmark Superflex Fluor		Matte PU flex medium klevende drager product in fluoriserende kleuren, 50 µ	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°–175°C	15–20 sec.	Medium tot hoog	koud	45	YES	YES	20 mtr.	●	●		
Chemica Metallic Superflex	(mirror)	PU Metallic effect product in 9 spiegelende kleuren, 60 µ.	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	140°–150°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	NO	NO	20 mtr.		●		●
Chemica Metallic Holographic		Superflex product met een holografische toplaag, zelfklevende dager 60 µ.	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	140°–150°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	NO	NO	5 mtr.		●		
Chemica Superflex Dark-Lite		Photoluminescent Superflex, zogenoemd "Glow in the Dark". 130 µ	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–180°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	10 mtr.		●		
Chemica 3D Carbon		Superflex product van PU met Carbon 3D look, leverbaar in 6 Lauren, 170 µ,	●	●	●	●	●	●	●			●		●			160°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	10 mtr.		●		
Chemica Fashion / 3D		Superflex product, leverbaar in cobra, leopard, zebra, panther, techno, leather, army en jeans look.	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–180°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	20 mtr.		●		
Chemica Galaxy Superflex		Glanzende Superflex met glitters, klevende drager, leverbaar in 10 kleuren. 140–200 µ	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–180°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	60	YES	YES	20 mtr.		●		
Chemica Hotmark Superflex SIR	(softshell)	Semi-matte finish, geschikt op sublimatie geprint polyester, voorkomt "doorbloeden". 6 kl. 100 µ.					●	●							●		150°–160°C	15–20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	NO	NO	20 mtr.		●		
Chemica 3D Duoflex 2 kleuren flex		Matte PU / PVC 460 µ niet klevende polyesterdrager	●	●	●	●	●	●	●			●				●	165°C	20 sec. to 60 sec.	Medium 3–4 bar	koud	60	NO	NO	10 mtr.		●		
Chemica Reflex 427		Ultra-reflecterend, hoge zichtbaarheid, zelfdeklevende drager, 150 µ (EN ISO 20471)	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	160°C	20 sec. (of 5 sec. en 15 sec. napersen)	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	10 mtr.		●		
Chemica Reflex 495	(grey)	Ultra-reflecterend, brandvertrangend PU 200 µ (EN ISO 20471, EN 15614, EN 14116, EN 11612, EN 469)	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	eerst 5 sec. – drager, 15 sec. napersen)	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	YES	10 mtr.		●		
Chemica Reflex Deco		Reflecterend in kleur, zelfdeklevende drager, 200 µ 5 kleuren Groen, rood, geel, blauw, zwart.	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	3 sec., min – drager en 15 sec. napersen)	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	YES	10 mtr.		●		
Chemica Firstmark	(low temp)	Semi-glossy finish pvc flex, medium klevende drager 110 µ, fluor 215 µ 23 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●					120°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	YES	20 mtr.		●		
Chemica Sunmark	(low temp)	PVC film 135 µ speciaal voor luifels, zonnescherm & tentdoeken, in wit & zwart te krijgen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	100°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	NO	NO	20 mtr.		●		
Siser PS-film		Matte dunne PU film 90 µ met een stevig klevende drager, pel koning voor kleine details 50 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	80°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Extra	(Nylon)	Matte dunne PU film 80 µ met een stevig klevende drager, NYLON en lastige ondergrond. 32 kleuren								●	●	●	●				160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	40°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film STRETCH		Matte dunne PU film 90 µ met een stevig klevende drager, speciaal voor rekbare stoffen	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Perfor	(gaatjes)	Matte dunne PU film 80 µ met een stevig klevende drager. met geperforeerde gaatjes 5 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Electric		Matte dunne PU film 90 µ met een stevig klevende drager, metallic 21 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●					150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Subli LT	(softshell)	Matte dunne PU film 110µ met een stevigklevendedrager, tegen doorbloeden van polyester. 8 kleuren						●	●						●		130°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	40°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Soft		Matte hele dunne PU film 85µ met een stevig klevende drager, super soft feeling 85 µ 7 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		●
Siser PS-film Lumen		White met geel photoemission PU film 100 µ SAFEGLO met een stevig klevende drager.	●	●	●	●	●	●	●			●	●				150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	40°C	25 mtr.		●		
Siser PS-Adhisive	(lijmlaag)	Is een lijm laag van 60 µ op een klevende drager, deze is toepasbaar met Hotstamp folie	●	●	●	●	●	●	●			●	●				150°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	40°C	25 mtr.		●		
Siser Hi5	(lowtemp)	Matte dunne PU film 90 µ met een stevig klevende drager, sportkleding, 20 kleuren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	130°C	5 sec.	High 4–5 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		●
Siser Brick 1000		Dikke PU flex 1000 µ met polyester backing 12 matte kleuren en 6 glanzende kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	155°–160°C	15 sec. (goud/silver 25 sec) preheat	Medium 3–4 bar	koud	60	YES	60°C	5 mtr.		●		
Siser Brick 600		Dikke PU flex 600 µ met polyester backing 7 matte kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	155°–160°C	25 sec. (preheat Sower plate)	Medium 3–4 bar	koud	60	YES	60°C	5 mtr.		●		
Siser 3D Techno		PU film 200 µ die uitzet bij warmteoverdracht, genaamd PUFF, wordt een 3D decoratie, 6 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●	●				140°–160°C	3 sec. – drager 20 sec. napersen	High 4–5 bar	warm	45	NO	40°C	10 mtr.		●		
Siser Blackboard en Whiteboard		Matte dunne PU film met een stevig klevende drager, zwarte krijtbord en wite whiteboard flex	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	135°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	40°C	10 mtr.		●		
Siser Easy Moda Glitter 2		PU materiaal 350 µ met klevende drager, voelbare glitters, 40 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	NO	40°C	25 mtr.		●		
Siser Easy patterns		PU materiaal 90 µ met een patroon er op geprint, deze snijden en met t.t.d. overdragen	●	●	●	●	●	●	●			●	●				155°C	15 sec. Daarna T.t.d. verwijderen	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	40°C	25 mtr.		●		
Siser Sparkle		Pumateriaal 120 µ met klevende drager, glade glitter flex met spikkel, 15 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●	●				155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●		
Siser Videoflex®		Matte dikkere flex 250 µ, GEEN klevende drager leverbaar in 20 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	150°–160°C	15 sec.	Medium tot hoog	koud	45	NO	80°C	30 mtr.		●		
Siser Vernice		Glanzende kleuren flex 90 µ leverbaar in 3 kleuren, rood, wit en zwart..	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°–160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	NO	60°C	25 mtr.		●		
Siser Thermoreflex 2000		Hoog reflecterende film 180 µ, micron-ballen techn, meer dan 100 luminescentie vereisen, EN-20471	●	●	●	●	●	●	●			●					150°C	3 sec. – drager 10 sec. napersen	Medium 3–4 bar	koud	60	YES	92°C	10 mtr.		●		
Poli-flex® Premium		PU film matt, klevende drager 100 µ, reflectievrij oppervlak 39 kleuren (fluor- drager koud er af)	●	●	●	●	●	●	●			●	●				160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	80°C	25 mtr.		●		
Poli-flex® Turbo	(low-temp)	PU film matt, klevende drager 95 µ, reflectievrij oppervlak 42 kleuren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	130°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	w/k	45	YES	60°C	25 mtr.		●		
Poli-flex® Blockout Soft	(softshell)	PU film matt, klevende drager 125 µ, tegen het doorbloeden 11 kleuren	●	●	●	●	●	●	●						●		130°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	60°C	25 mtr.		●		
Poli-flex® Pearl Glitter		Effectfolie met Glitters, voelbaar stucktuur, zelfklevende drager, 25 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Glitter		Effectfolie combinatie Glitter met strassdeeltjes, glad oppervlak, zelfklevende drager, 7 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Imaga	(van alles aan soorten)	Modieus designflex, dimentions-spangle-carbon-camouflage-snake-marble-twill-jeans-glossy-paint.	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	3 tot 25 sec. (check datasheet)	Medium 3–4 bar	w/k	45	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Blockboard 4950		Pu flex, krijtbord folie 95 µ, 3D, zelf klevende drager.	●	●	●	●	●	●	●			●					130°C	5 sec.	Low 2 bar	warm	45	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Nylon		PU film matt, klevende drager 100 µ, 16 kleuren speciaal voor Nylon								●	●	●	●				150°C	4 sec. – drager 10 sec. napersen	Low 2 bar	lauwwarm	45	NO	40°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Turbo Reflex		Turbo Reflex 200 µ, zelfklevende drager, kleuren – 4783 silver, 4784 goud, 4785 zwart	●	●	●	●	●	●	●			●	●				130°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Reflex Nylon 4783		Reflex Nylon 180 µ zelfklevende drager								●	●	●	●				150°C	4 sec. – drager 10 sec. napersen	Low	lauwwarm	45	NO	60°C	10, 25 mtr		●		
Poli-flex® Reflex Silver 4781		REFLEX SILVER 3M bestaat uit direct gespiegelde, open glazen bollen. E norm EN ISO 20471: 2013.	●	●	●	●	●	●	●			●	●				160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	10, 25 mtr		●		
B-flex Gimme5		GIMME5 EVO 100% PU matte finish. 80 µ, zelfklevende, overal toepassen drager, 60 kleuren	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	140°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	90°C	25 mtr.		●		
2. Flock																												
Chemica Upperflock	(Superflock)	Viscose flock met een zelfklevende drager, 300 µ leverbaar in 23 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●					160°–170°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	60	YES	60°C	20 mtr.	●	●		
Siser Stripflock® Pro		Viscose flock, met klevende drager, 500 µ, leverbaar in 24 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●					155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	YES	60°C	25 mtr.	●	●		
Poli-flex® Tubitherm		Viscose flock met zelfklevende drager, 500 µ leverbaar in 24 kleuren.	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	w/k	60	YES	60°C	10, 25 mtr	●	●		
Poli-flex® Tubitherm 5001 Blockout	(softshell)	Viscose flock met zelfklevende drager, 500 µ tegen het doorbloeden polyester, leverbaar in wit.	●	●	●	●	●	●	●			●			●		160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	NO	60°C	10, 25 mtr	●	●		
3. Print materiaal S ES LX UV																												
Chemica Hotmarkprint Revolution	ref. 1798	Wit beprintbaar PU film, 75µ, alround & rekbaa S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	140°–120°C	5 sec. –140°C , of 20 sec. – 120°C	Medium tot hoog	warm	45	w/k	60°C	20 mtr.		●	●	●
Chemica Hotmarkprint (SDM-700)	ref. 1792	Wit beprintbaar PU film, 50 µ S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	40°C	20 mtr.		●	●	●
Chemica Hotmarkprint SIR	ref. 1795	Wit beprintbaar PU film, 100 µ met speciale block, tegen migratie, voor sportkleding. S ES LX UV						●	●						●		150°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	60°C	20 mtr.		●	●	
Chemica Sunmarkprint (lowtemp)	ref. 1710	Wit beprintbaar PVC film glossy finish, 160 µ, voor luifels & tenten. S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●		100°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	warm	n.v.t.	20 mtr.		●	●	
Chemica Flockprint	ref. 1950	Vicose flock 500µ speciaal gemaakt om te beprinten met Ecosolvent S ES	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	YES	40°C	10 mtr.		●	●	
Siser Colorprint Classic		Wit beprintbaar PVC film glossy finish, 170 µ ook geschikt voor themische printers S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	60°C	25 mtr.		●	●	
Siser Colorprint New M		Wit beprintbaar PVC film glossy finish 120 µ, ook geschikt voor themische printers S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°–165°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	60°C	25 mtr.		●	●	
Siser Colorprint PU Vivid of Matt		Wit beprintbaar PU materiaal 80 µ erg dun en rekbaar (veel gebruikt) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	60°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Colorprint PU Soft print Vivit of Matt		Wit beprintbaar PU materiaal 45 µ super dun en rekbaar! S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	165°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	40°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Colorprint PU Crystal	(Transparant)	Transparant beprintbaar PU 80 µ materiaal, gloss of matt (printkant lijmzijde, spiegelbeeld) S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	165°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	koud	60°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Colorprint PU Softprint 3.0	(Transparant)	Transparant beprintbaar PU 45 µ materiaal, gloss of matt (printkant lijmzijde, spiegelbeeld) S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	warm	60°C	25 mtr.		●	●	
Siser Colorprint Extra		Wit beprintbaar PVC film glossy finish 150 µ, Nylon, windjack, paraplu, leer S ES LX UV								●	●		●				165°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	40°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Colorprint PU Extra		Wit beprintbaar PU film glos of matt finish 70 µ, Nylon, windjack, paraplu, leer S ES LX UV								●	●		●				155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	40°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Hi print Vivit of Matt	(low-temp)	Wit beprintbaar PU materiaal 85 µ erg dun en rekbaar, sportkleding (130 graden a 5 sec) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●			●		130°C	5 sec.	High 4–5 bar	warm	45	warm	60°C	25 mtr.		●	●	●
Siser Colorprint Sublithin PU Matt	(softshell)	Wit beprintbaar PU materiaal 110 µ tegen doorbloeden van polyester (135 graden a 15 sec) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●						●		135°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	warm	40°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Turboprint	ref. 4036	Wit beprintbaar PU film matte finish, 100 µ heeft licht zelfklevende drager (130 graden a 5 sec) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	130°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	60°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Turboprint Blockout (softshell)	ref. 4010S	Wit beprintbaar PU film matte finish, 120 µ heeft licht zelfklevende drager (130 graden a 5 sec) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●						●	●	130°C	5 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	60°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print soft matt	ref. 4030	Wit beprintbaar PU film matte finish, 80 µ geen zelfklevende drager S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	80°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print soft Glossy	ref. 4031	Wit beprintbaar PU film matte finish, 80 µ geen zelfklevende drager S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	80°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print soft matt	ref. 4032	Wit beprintbaar PU film matte finish, 80 µ heeft licht zelfklevende drager S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	80°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print Supersoft matt	ref. 4033	Wit beprintbaar PU film matte finish, 50 µ geen zelfklevende drager S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	40°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print soft matt	ref. 4015	Wit beprintbaar PU film matte finish, 50 µ heeft licht zelfklevende drager S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	YES	40°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex (Transparant)	ref. 4655	Transparant beprintbaar PU 75 µ materiaal, gloss of matt (printkant lijmzijde, spiegelbeeld) S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	165°C	20 sec.	Medium 3–4 bar	koud	45	YES	60°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Flex Ultimate print Nylon	ref. 4035	Wit beprintbaar PU film matte finish, 100 µ geen zelfklevende drager S ES UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	150°C	4 sec. – drager napersen 10 sec.	Low–Medium 2 bar	warm	45	YES	40°C	25 mtr.		●	●	●
Poli Solventflock	ref. 5905	Vicose flock 560 µ speciaal gemaakt om te beprinten met Ecosolvent. S ES	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C	15 sec.	Medium 3–4 bar	warm	60	YES	40°C	25 mtr.		●		
B-Flex printtable Gimme5		Matte polyurethaan flex 90 µ met licht zelfklevende polyesterdrager S ES LX UV	●	●	●	●	●	●	●			●				●	140°C	10 sec.	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	40°C	25 mtr.		●	●	
B-Flex printtable Reflective		Polyurethaan flex 150 µ met licht zelfklevende polyesterdrager S ES LX UV															150°C	10 sec. wacht 5 sec. verwijder warm	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	40°C	25 mtr.		●		
Stahls Sportsfilm		Witte PU film 90 µ, geen zelfklevende drager eco solvent of solvent printer. S ES UV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	130°–150°C	10 sec 130 of 5 sec. 150°C	Medium 3–4 bar	warm	45	NO	60°C	25 mtr.		●	●	●
4. Sublimatie																												
Chemica Subliflock	ref. 1602	Vicose flock speciaal gemaakt om te sublimeren, door direct te printen of via papier overdracht.	●	●	●	●	●	●	●			●					170°C	50 sec. of eerst fixeren > 20 sec 160°C	Lage druk voor fix of los met Medium druk			NO	60°C	10 mtr.				
Chemica Sublitex 200 micron	ref. 1603	Spijkerstof look, speciaal gemaakt om te sublimeren, door direct te printen of via papier overdracht.	●	●	●	●	●	●	●			●					170°C	50 sec. of eerst fixeren > 20 sec 160°C	Lage druk voor fix of los met Medium druk			YES	60°C	A4, A3, 10 mtr.				
Siser Easy Subli 220 mircon		Glad van structuur speciaal gemaakt voor sublimeren, door direct te printen of via siliconen overdracht.	●	●	●	●	●	●	●			●					155°C	15 sec.	Medium 3–4 bar			YES	60°C	A4, A3, 25 mtr.				
Poli-Flex 4675		Polyester stof (gecoat) wit, 200 µ Uitstekende kleurschittering om te sublimeren, silicon papierdager	●	●	●	●	●	●	●			●					160°C					YES	90°C	10, 25 mtr.				
Poli-Flex 5901		Vicose flock speciaal gemaakt om te sublimeren, door direct te printen of via papier overdracht.	●	●	●	●	●	●	●			●										YES						
5. Overige																												
Stahls Magic Mask		Hitte bestendig applicatie tape. Polyester (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	50 mtr.	●			
Chemica ATT450		Hitte bestendig applicatie tape. 100 µ medium kleefkracht, meest gebruikt (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●			
Chemica ATT600		Hitte bestendig applicatie tape. 170 µ hoge kleefkracht (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				koud			N.V.T.	25 mtr.	●			
Siser TTD Evolution		Hitte bestendig applicatie tape. hoge kleefkracht (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
Siser TTD Easy		Hitte bestendig applicatie tape. medium kleefkracht, meestgebruikt) (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
Siser TTD advanced		Hitte bestendig applicatie tape. lage kleefkracht (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
Siser TTD Special		Hitte bestendig applicatie tape. Speciaal voor de Easy Subli stof.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	10 mtr.	●	●		
Poli Tack 853		Hitte bestendig applicatie tape. lage kleefkracht, meestgebruikt (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
Poli Tack 854		Hitte bestendig applicatie tape. medium kleefkracht (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
B-Tack		Hitte bestendig applicatie tape. medium kleefkracht, meestgebruikt) (hotpeel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				warm			N.V.T.	25 mtr.	●	●		
LET OP !!																												
Door de vele verschillende basismaterialen die op de markt verkrijgbaar aan de transfer instructies geen rechten worden. Dit zijn puur basis richtlijnen. Ons advies blijft om vooraf te testen. (wassen pas na 24 uur na het persen)																												